JOINT LINEAIRE

DESCRIPTION

Pavés en granulés de caoutchouc SBR (caoutchouc styrène-butadiène) assemblés à froid avec des résines de polyuréthane colorées. Equipés de rampe d'accès des deux côtés pour les sols de sécurité, de sport et à usages multiples, et de trous pour la connexion avec les fiches adaptées. Surface lisse et de forme carrée de 500 mm de long, d'épaisseur .... mm.

JOINT D'ANGLE

DESCRIPTION

Pavés en granulés de caoutchouc SBR (caoutchouc styrène-butadiène) assemblés à froid avec des résines de polyuréthane colorées. Equipés de rampe d'accès des deux côtés pour les sols de sécurité, de sport et à usages multiples, et de trous pour la connexion avec les fiches adaptées. Surface lisse et de forme carrée de 500 mm de long, d'épaisseur .... mm.

RACCORD INTERIEUR

DESCRIPTION

Pavés en granulés de caoutchouc SBR (caoutchouc styrène-butadiène) assemblés à froid avec des résines de polyuréthane colorées. Equipés de biseau angulaire pour les raccords internes pour les sols de sécurité, de sport et à usages multiples, et de trous pour la connexion avec les fiches adaptées. Surface lisse et de forme carrée de 500 mm de long, d'épaisseur .... mm.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	Norme	Unité	30	40	45	65	Tolerance
Epaisseur		mm	**30**	**40**	**45**	**65**	± 1
Pente de la rampe			**50% (26,57°)**				± 1,5%
Longueur		mm	**500**				± 1,5%
Largeur		mm	**500**				± 1,5%
Poids par pièce (JOINT LINEAIRE)		kg	**6,1**	**7,8**	**8,8**	**11,7**	± 5%
Poids par pièce (JOINT D'ANGLE)		kg	**5,9**	**7,3**	**8,3**	**10,4**	± 5%
Poids par pièce (RACCORD INTERIEUR)		kg	**6,5**	**8,5**	**9,6**	**13,8**	± 5%
Couleur (il peut y avoir des légères variations de couleur entre les différents pavés)			**rouge/vert**				

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES	Norme	Unité	30	40	45	65	Tolerance
Réaction au feu	EN 13501-1		**E_{fl}, E**				
Résistance à la température			**- 40° C; + 80° C**				

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Chaque palette est emballée d'un film de polyéthylène. Le stockage à l'intérieur est recommandé afin de les protéger des précipitations.

Les suggestions et les informations techniques ci-dessus représentent nos connaissances des propriétés et de l'utilisation du produit. ISOLGOMMA se réserve le droit de modifier ou de réactualiser la fiche technique ci-dessus sans préavis. Ce document est la propriété d'ISOLGOMMA. Tous droits réservés.